

volzFix V4039 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Tkanina bawełniana
Klej	Kauczuk syntetyczny, nie zawiera rozpuszczalników, Przeźroczysty
Grubość całkowita	0,200 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	80 g, Żółty, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	36,25 N/25 mm (kurzfristig), 60,00 N/25 mm (langfristig – nach 14 Tagen)
Wytrzymałość na rozciąganie	87,50 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	20%
Odporność na temperaturę	+60°C (krótkotrwale), +40°C (długotrwale)
Gługość	25 m, 50 m, 100 m, 500m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1400 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	21 lutego 2024

volzFix V4039 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024