

volzFix V4125 PV2



Wartości nominalne

Nośnik	Folia BOPP, Przezroczysty
Grubość nośnika	0,025 mm
Klej	Kauczuk syntetyczny, Biały
Grubość całkowita	0,085 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	65 g, Biały, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	18,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	104,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	> 145%
Siła ścinająca	> 51 h
Rolling Ball Tack	< 2 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +60°C
Długość	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2700 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	05 marca 2021

volzFix V4125 PV2



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024