

## volzFix V4131



### Nominalne wartości

<b>Nośnik</b>	Folia PET
<b>Grubość nośnika</b>	0,012 mm
<b>Klej</b>	zmodyfikowany, Akrylan Solvent, różne siły klejenia, strona otwarta(O): klej permanentny, strona zamknięta(G): klej zrywalny
<b>Grubość całkowita</b>	0,050 mm
<b>Kolorów</b>	Przeźroczysty (00)
<b>Liner</b>	115 g, biały, PE Papier
<b>Przyczepność do stali</b>	O: $\geq 10,00$ N/25 mm, G: 1,00 – 1,80 N/25 mm
<b>Siła ścinająca</b>	O: > 1 h, G: 0,5 h
<b>Oporność na temperaturę</b>	-20°C do +100°C, -20°C do +120°C (krótkotrwanie), +20°C do +60°C (długotrwanie)
<b>Gługość</b>	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	12 listopada 2021

## volzFix V4131



## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024