

volzFix V4133



Nominalne wartości

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,025 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan Solvent, różne siły klejenia, strona otwarta(O): klej permanentny, strona zamknięta(G): klej zrywalny
Grubość całkowita	0,090 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	115 g, biały, PE Papier
Przyczepność do stali	O: $\geq 15,00$ N/25 mm, G: 6,00 – 10,00 N/25 mm
Siła ścinająca	O: ≥ 24 h, G: 24 h
Oporność na temperaturę	-20°C do +100°C, -20°C do +120°C (krótkotrwanie), +20°C do +60°C (długotrwanie)
Gługość	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	27 października 2021

volzFix V4133



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (\pm 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024