

volzFix V4140



Wartości nominalne

Nośnik	Folia BOPP, Przezroczysty
Klej	Kauczuk syntetyczny, nie zawiera plastyfikatorów, Przezroczysty
Grubość całkowita	0,095 mm
Kolorów	Przezroczysty (00)
Liner	65 g, brązowy, papier silikonowany
Przyczepność do stali	20,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	105,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	> 150%
Siła ścinająca	> 27 h
Rolling Ball Tack	< 4 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +60°C
Gługość	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2600 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	18 lutego 2022

volzFix V4140



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024