

volzFix V4141



Wartości nominalne

Nośnik	Folia BOPP, Przezroczysty
Grubość nośnika	0,025 mm
Klej	Kauczuk syntetyczny, Przezroczysty
Grubość całkowita	0,095 mm
Kolorów	Przezroczysty (00)
Liner	65 g, brązowy, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	30,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	105,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	> 150%
Siła ścinająca	> 5 h
Rolling Ball Tack	< 6 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +50°C
Gługość	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2600 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	14 kwietnia 2020

volzFix V4141



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024