

volzFix V4144 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Folia BOPP, Przezroczysty
Grubość nośnika	0,060 mm, (± 5%)
Klej	Biały, Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita	0,130 mm, (± 5%)
Kolorów	Biały (08)
Liner	80 g, (± 10%), Żółty, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	25,00 N/25 mm, (± 10%)
Wytrzymałość na rozciąganie	105,00 N/25 mm, (± 10%)
Wydłużenie przy zerwaniu	150%, (± 8%)
Siła ścinająca	17,6 h bei +50°C, (± 10%)
Rolling Ball Tack	4,5 cm, (± 5%)
Odporność na temperaturę	-10°C do +50°C
Gługość	5 m, 25 m, 50 m, 500 m, 2600 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	30 października 2020

volzFix V4144 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024