

volzFix V4151



Wartości nominalne

Nośnik	Flizelina Non-Woven
Klej	Kauczuk syntetyczny, Przezroczysty
Grubość całkowita	0,110 mm
Kolorów	Przezroczysty (00)
Liner	60 g, brązowy, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	26,25 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	15,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	2%
Siła ścinająca	> 50 h
Rolling Ball Tack	< 3 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +50°C
Gługość	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2350 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	21 lutego 2022

volzFix V4151



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024