

volzFix V5130



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Klej	zmodyfikowany, Akrylan Solvent
Grubość całkowita	0,085 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	80 g, Białe, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	13,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	70,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	90%, (± 10)
Siła ścinająca	> 30 h
Rolling Ball Tack	□ 4 cm
Odporność na temperaturę	-30°C do +160°C
Gługość	5 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	10 grudnia 2021

volzFix V5130



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024