

volzFix V5133 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,012 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan Solvent
Grubość całkowita	0,190 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	Czerwony, bi-silikonowane, Folia PP
Przyczepność do stali	24,00 N/25 mm
Siła ścinająca	> 400 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +160°C, +180°C (krótkotrwale)
Gługość	50 m, 500 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1372 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	22 listopada 2022

volzFix V5133 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024