

volzFix V5133



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,070 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan
Grubość całkowita	0,170 mm, (± 10%)
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	Czerwony, bi-silikonowane, Folia MOPP
Przyczepność do stali	29,00 N/25 mm, (± 10%)
Wytrzymałość na rozciąganie	55,50 N/25 mm, (± 10%)
Wydłużenie przy zerwaniu	60%, (± 10%)
Siła ścinająca	> 500 h
Rolling Ball Tack	< 5 cm
Odporność na temperaturę	-30°C do +200°C, (krótkotrwale)
Długość	25 m, 50 m, 100 m, 1000 m, 2600 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	19 grudnia 2019

volzFix V5133



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024