

volzFix V5139



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Klej	zmodyfikowany, Akrylan Solvent
Grubość całkowita	0,170 mm, ($\pm 10\%$)
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	Biały, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	5,00 N/25 mm, ($\pm 10\%$)
Wytrzymałość na rozciąganie	10,00 N/25 mm, ($\pm 10\%$)
Wydłużenie przy zerwaniu	150%, ($\pm 10\%$)
Siła ścinająca	16 h, ($\pm 10\%$)
Rolling Ball Tack	< 5 cm
Odporność na temperaturę	-30°C do +120°C
Gługość	5 m, 50 m, 1000 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	21 stycznia 2022

volzFix V5139



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024