

volzFix V5260

Nominalne wartości

Nośnik	PET -siatka tkaninowa, 4×1 yarn/cm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan
Grubość całkowita	0,060 mm, (± 2%), (ohne Liner)
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	80 g/m ² , havana glassine, Papier
Przyczepność do stali	23,00 N/25 mm, AFERA 5001
Siła ścinająca	1,25 h, 25 mm x 25 mm – 23°C (EdelstahlII)
Odporność na temperaturę	-40°C do +100°C (długotrwałe), -40°C do +120°C (krótkotrwałe)
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Waga kleju: 60 (±2) g/m ² , Zgodny z RoHS (2011/65/EU, 2015/863)
Ważny od	27 listopada 2023

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na życzenie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®

TAPES

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.

Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, PolandTel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01info@volztapes.pl
www.volztapes.plREGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł

volzFix V5260

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024

**TAPES**

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, PolandTel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01info@volztapes.pl
www.volztapes.plREGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł