

volzFix V5263 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Brak
Klej	Akrylan
Grubość całkowita	0,060 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	100 g/m ² , brązowy, bi-silikonowane, PE Papier
Przyczepność do stali	15,00 N/25 mm
Siła ścinająca	> 1000 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +170°C, +200°C (krótkotrwale)
Gługość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 100 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	10 sierpnia 2021

volzFix V5263 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024