

volzFix V5263



Wartości nominalne

Nośnik	Brak
Klej	zmodyfikowany, Akrylan Solvent
Grubość całkowita	0,050 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	90 g, brązowy, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	6,25 N/25 mm
Siła ścinająca	≥ 168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	-30°C do +110°C, +140°C (krótkotrwale)
Gługość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	The material can be stored at room temperature for at least 6 months.
Ważny od	25 lutego 2022

volzFix V5263



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024