

volzFix V6171 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Non-Woven, 12,7 g/m ²
Klej	zmodyfikowany, Akrylan dyspersyjny, nie zawiera rozpuszczalników, przeźroczysty
Grubość całkowita	0,160 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	Żółty, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	23,00 N/25 mm
Siła ścinająca	> 72 h, (bei 23°C), 0,5 h, (bei 70°C)
Odporność na temperaturę	-40°C do +140°C
Gługość	50 m, 100 m, 500 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	24 marca 2021

volzFix V6171 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024