

volzFix V9017



Wartości nominalne

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,012 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan, różne siły klejenia, strona otwarta(O): klej permanentny, strona zamknięta(G): klej zrywalny
Grubość całkowita	0,100 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	90 g/m², brązowy, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	O: 16,00 N/25 mm, G: 1,00 N/25 mm
Loop Tack	10,00 N/25 mm
Siła ścinająca	O: >48 h, G: > 500 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +120°C
Gługość	50 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	10 stycznia 2023

volzFix V9017



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024