

volzFix V9065 PV1



Nominalne wartości

Nośnik	Folia PET
Grubość nośnika	0,012 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan
Grubość całkowita	0,210 mm
Kolorów	Przeźroczysty (00)
Liner	90 g/m ² , żółty, bi-silikonowane, Papier, Papier
Przyczepność do stali	24,00 N/25 mm
Loop Tack	33,00 N/25 mm
Siła ścinająca	> 400 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +160°C, +180°C (krótkotrwale)
Gługość	50 m, 500 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1372 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	11 sierpnia 2021

volzFix V9065 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Date Downloaded: 01.09.2024