

## volzFix V9086



## Wartości nominalne

<b>Nośnik</b>	Flizelina Non-Woven
<b>Klej</b>	Czerwony, zmodyfikowany, Akrylan Solvent
<b>Grubość całkowita</b>	0,90 mm
<b>Kolorów</b>	Czerwony (19)
<b>Przyczepność do stali</b>	17,00 N/25 mm
<b>Loop Tack</b>	20,00 N/25
<b>Siła ścinająca</b>	> 72 h, bei 70°C
<b>Odporność na temperaturę</b>	-40°C do +140°C, +160°C (krótkotrwanie)
<b>Gługość</b>	50 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	10 stycznia 2023

## volzFix V9086



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024