

volzFlex 1086 PV5



Wartości nominalne

Nośnik	Miękki, Folia PVC
Klej	Kauczuk naturalny, czułe na nacisk
Grubość całkowita	0,180 mm
Kolorów	Czarny (04)
Przyczepność do stali	5,00 N/25 mm (Stahl), 4,50 N/25 mm (Bandrücken)
Wytrzymałość na rozciąganie	87,50 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	300%
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Odporność na temperaturę	□18°C do +105°C
Gługość	20 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Dodatkowe informacje	Samogasnące, Certyfikaty homologacji VDE zgodnie z IEC 60454-3-1
Ważny od	07 listopada 2023

volzFlex 1086 PV5



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024