

volzMount 9050C-PV2



Nominalne wartości

Nośnik	Pianka PE
Klej	Akrylan Solvent
Grubość całkowita	1,000 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	Biały, papier silikonowany
Przyczepność do stali	25,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	25,00 N/25 mm, (Schaumspaltung)
Siła ścinająca	> 10000 min
Odporność na temperaturę	-40°C do +90°C
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1250 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	06 grudnia 2021

volzMount 9050C-PV2



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Date Downloaded: 01.09.2024