


volzMount 9050P



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE
Grubość nośnika	0,800 mm
Klej	Kauczuk naturalny
Grubość całkowita	0,900 mm
Kolorów	Czarny (04)
Liner	80 g, papier silikonowany
Przyczepność do stali	> 15,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	> 26,60 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	500%
Siła ścinająca	> 5000 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +60°C
Gługość	16,5 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	21 lutego 2022

volzMount 9050P



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024