

volzMount 9052



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE
Klej	Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita	1,000 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	90 g, biały, papier silikonowany
Przyczepność do stali	≥ 20,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	6,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	200%
Siła ścinająca	> 5000 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +60°C
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	07 czerwca 2021

volzMount 9052



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024