

volzMount 9053



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE
Grubość nośnika	2,000 mm
Klej	Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita	2,100 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	Biały, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	8,75 N/25 mm, (90°)
Siła ścinająca	≥ 168 h
Rolling Ball Tack	□ 10 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +70°C, 100°C (krótkotrwale)
Gługość	25 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	06 grudnia 2021

volzMount 9053



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024