



volzMount 9076C



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE, Czarny, 180 kg/m ³
Klej	Akrylan Solvent, Przezroczysty
Grubość całkowita	0,400 mm
Kolorów	Czarny (04)
Liner	Zielony, siliconized, Folia PP
Przyczepność do stali	20,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	40,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	550%
Siła ścinająca	> 160 h
Odporność na temperaturę	-40°C do +100°C
Gługość	60 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	07 czerwca 2021

volzMount 9076C



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024