

volzMount V4300 PV1



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki, Biały, 75 kg/m ³
Klej	Kauczuk syntetyczny, Przezroczysty
Grubość całkowita	1,050 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	80 g, Żółty, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	> 14,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	> 31,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	> 190%
Siła ścinająca	> 2 h
Rolling Ball Tack	< 1,5 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +60°C
Gługość	5 m, 33 m, 66 m, 350 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1400 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	17 czerwca 2021

volzMount V4300 PV1



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024