

volzMount V4302 PV1

Nominalne wartości

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki, Biały, 100 kg/m ³
Klej	Hot Melt, Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita	1,000 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	100 g/m ² , żółty, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	≥ 10,00 N/25 mm
Siła ścinająca	≥ 50
Rolling Ball Tack	≤ 8 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +60°C
Gługość	5 m, 33 m, 66 m, 300 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	28 lipca 2023

volzMount V4302 PV1

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% (± 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024

**TAPES**

Udostępnione dane techniczne naszych produktów przedstawiamy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, jednakże ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków środowiskowych nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji. Zalecamy przeprowadzenie testu produktu przed jego użyciem. Prosimy o zapoznanie się ze standardowymi wytycznymi dotyczącymi przechowywania i warunków aplikacji taśm samoprzylepnych, które chętnie prześlemy na żądanie. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór produktu oraz za sposób jego aplikacji.

VOLZ®TAPES Polska Sp. z o.o.Goślinowo 7C
62-200 Gniezno, PolandTel.: +48 61 46188-00
Fax: +48 61 46188-01info@volztapes.pl
www.volztapes.plREGON 527535368
NIP PL7842539418
KRS 0001090727
kapitał zakładowy 200.000 zł