

volzMount V4302 PV2

Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki, Biały, 100 kg/m ³
Klej	Hot Melt, Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita	1,000 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	100 g/m ² , biały, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	≥ 10,00 N/25 mm
Siła ścinająca	≥ 50
Rolling Ball Tack	≤ 8 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +60°C
Gługość	5 m, 33 m, 66 m, 300 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	28 lipca 2023

volzMount V4302 PV2

Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm 30\%$). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024