

volzMount V5306



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE
Grubość nośnika	0,500 mm
Klej	zmodyfikowany, Akrylan
Grubość całkowita	0,600 mm
Klasa izolacji	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Biały (08)
Liner	bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	7,50 N/25 mm, (90°)
Siła ścinająca	168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C
Gługość	66 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	04 grudnia 2019

volzMount V5306



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024