



volzMount V5311



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki, Białe, 95 kg/m ³
Grubość nośnika	0,800 mm
Klej	Akrylan Solvent, Przezroczysty
Grubość całkowita	0,900 mm
Kolorów	Białe (08)
Liner	Blue, bi-silikonowane, Folia PP
Przyczepność do stali	22,50 N/25 mm
Siła ścinająca	> 168 h
Rolling Ball Tack	□ 10 cm
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C
Gługość	66 m, 400 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1220 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	21 lutego 2022

volzMount V5311



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024