


volzMount V5316



Nominalne wartości

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki
Klej	Akrylan
Grubość całkowita	1,500 mm
Klasa izolacji	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Kolorów	Czarny (04)
Liner	Blue, bi-silikonowane, Folia PP
Przyczepność do stali	> 11,25 N/25 mm, (90°), (Foam break)
Siła ścinająca	> 24 h
Odporność na temperaturę	-30°C do +100°C
Gługość	33 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	11 października 2022

volzMount V5316



Warunki Przechowywania

The Rolls should be stored in their packaging protected from light and at a temperature between 20°C do 30°C, with a relative humidity of 50% +/- 30%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Date Downloaded: 01.09.2024