

## volzMount V5317



### Nominalne wartości

<b>Nośnik</b>	Pianka PE, zamknięte komórki, Biały, 67 kg/m <sup>3</sup>
<b>Klej</b>	Akrylan Solvent, Przezroczysty
<b>Grubość całkowita</b>	1,600 mm
<b>Kolorów</b>	Biały (08)
<b>Liner</b>	80 g, Biały, bi-silikonowane, Papier
<b>Przyczepność do stali</b>	> 17,50 N/25 mm
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	20,00 N/25 mm
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	> 150%
<b>Siła ścinająca</b>	> 168 h
<b>Rolling Ball Tack</b>	< 10 cm
<b>Odporność na temperaturę</b>	-30°C do +90°C
<b>Gługość</b>	5 m, 25 m, 33 m, 45 m, 50 m, 300 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	14 maja 2020

## volzMount V5317



## Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Date Downloaded: 01.09.2024