

volzMount V5321



Nominalne wartości

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki, Biały, 70 kg/m ³
Grubość nośnika	1,000 mm
Klej	Akrylan Solvent, Przezroczysty
Grubość całkowita	1,100 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	80 g, Biały bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	22,50 N/25 mm, ± 10%, (90°)
Wytrzymałość na rozciąganie	> 31,00 N/25 mm, ± 10%
Wydłużenie przy zerwaniu	150%
Siła ścinająca	168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	-30°C do +90°C, +120°C (krótkotrwanie)
Gługość	5 m, 10 m, 50 m, 66 m, 400 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	26 października 2023

volzMount V5321



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Date Downloaded: 01.09.2024