

## volzMount V5324 PV1



## Wartości nominalne

<b>Nośnik</b>	Poliester
<b>Grubość nośnika</b>	1000 mm
<b>Klej</b>	Akrylan
<b>Grubość całkowita</b>	1100 mm
<b>Kolorów</b>	Biały (08)
<b>Liner</b>	90g/m <sup>2</sup> , biały, bi-silikonowane, Papier
<b>Przyczepność do stali</b>	18,00 N/25 mm
<b>Loop Tack</b>	30,00 N/25 mm
<b>Siła ścinająca</b>	> 300 h
<b>Odporność na temperaturę</b>	-40°C up to +100°C
<b>Gługość</b>	50 m, inne długości na zamówienie
<b>Szerokość</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 1000 mm, inne szerokości na zamówienie
<b>Okres przechowywania</b>	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
<b>Ważny od</b>	17 września 2021

## volzMount V5324 PV1



### Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Data wydruku: 27.07.2024