

volzMount V5324



Nominalne wartości

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki, 67 kg/m ³
Klej	Akrylan Solvent
Grubość całkowita	1,000 mm
Kolorów	Biały (08), Czarny (04)
Liner	Czerwony, bi-silikonowane, Folia PP
Przyczepność do stali	> 14,00 N/25 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	> 23,00 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	> 219%
Siła ścinająca	2 h, (± 10%)
Rolling Ball Tack	< 2 cm
Odporność na temperaturę	-20°C do +90°C
Gługość	66 m, 350 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1200 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	23 marca 2021

volzMount V5324



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 19°C do 21°C przy wilgotności względnej 50%. W przypadku składowania w temperaturze poniżej 19°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym. .

Date Downloaded: 01.09.2024