

volzMount V5340



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE, zamknięte komórki, Białe, 75 kg/m ³
Grubość nośnika	1,000 mm, ± 10%
Klej	Kauczuk naturalny – solvent, Przezroczysty
Grubość całkowita	1,100 mm
Kolorów	Białe (08)
Liner	80 g, Białe, bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	> 25,00 N/25 mm, (90°), (Foam-Break)
Wytrzymałość na rozciąganie	> 30,00 N/25 mm, (± 10%)
Wydłużenie przy zerwaniu	> 150%
Siła ścinająca	168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	-10°C do +70°C, 100°C (krótkotrwale)
Długość	5 m, 25 m, 50 m, 200 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm, 250 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	27 września 2023

volzMount V5340



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024