

volzMount V5341



Wartości nominalne

Nośnik	Pianka PE
Grubość nośnika	3,000 mm
Klej	Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita	3,100 mm
Kolorów	Biały (08)
Liner	bi-silikonowane, Papier
Przyczepność do stali	10,00 N/25 mm, (90°)
Siła ścinająca	≥ 168 h
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Odporność na temperaturę	-10°C bis +70°C, -10°C bis +100°C (krótkotrwale)
Gługość	16,5 m, inne długości na zamówienie
Szerokość	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1500 mm, inne szerokości na zamówienie
Okres przechowywania	Materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 miesięcy.
Ważny od	24 marca 2022

volzMount V5341



Warunki Przechowywania

Taśmy należy przechowywać w oryginalnych kartonach, w pozycji pionowej, w temperaturze od 15°C do 25°C przy wilgotności względnej 50% ($\pm$ 30%). W przypadku składowania w temperaturze poniżej 15°C zaleca się przechowywanie min. 24 godziny w temperaturze pokojowej, w celu odzyskania właściwości. Chronić taśmy przed światłem słonecznym.

Data wydruku: 27.07.2024