Intertape® MM 149855

Intertape® MM (Mint Mask) 149855 ist ein mintgrünes, gesättigtes Krepppapierabdeckband mit druckempfindlichem Kautschukkleber. Es ist anpassungsfähig und hat gute Klebkraft und Hafteigenschaften. Intertape® MM 149855 lässt sich leicht abwickeln, widersteht dem Abblättern von Farbe, lässt sich gut nass abschleifen und ist sauber und leicht zu entfernen. Es ist sowohl mit wasser- als auch mit lösungsmittelbasierten Lacken kompatibel und bis zu drei Tage lang UV-beständig.

Nominalwerte

Träger	Krepppapier
Klebemasse	Naturkautschuk/Harz
Gesamtdicke	0,15 mm
Farbe	Mintgrün (81)
Klebekraft	7,60 N/25 mm
Reißkraft	96,20 N/25 mm
Bruchdehnung	10%
Temperaturbeständigkeit	+149°C (30 Min.)
Längen	55 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	1498 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Mehr Info	Empfohlenes heißes bis warmes Entfernen, kann aber auch kalt entfernt werden
Stand	27 Mai 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

Intertape® MM 149855

Anwendungen

- Lackierabdeckungen für Kraftfahrzeuge, Lkw, Busse und Schiffe

Benefits

- Anschmiegsam
- Gute Haft- und Halteeigenschaften
- Sauberes, leichtes Entfernen
- Glattes Abrollen
- Widerstandsfähig gegen Abblättern der Farbe
- Gute Eigenschaften beim Nassschleifen
- Verträglich mit wasser- und lösemittelbasierten Lacken
- UV-beständig bis zu drei Tage

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 12.12.2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com