
IPG® (Intertape®) 6215



Trägerfolie aus Polyester (PET) mit Silikonkleber. Entwickelt für den Einsatz bei anspruchsvollen Abdeckarbeiten, wie beispielsweise in verschiedenen Phasen der Leiterplattenherstellung (PCB) oder beim Abdecken von Oberflächen während des Aufbringens von langlebigen Pulverlacken. Die PET-Trägerfolie bietet Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit. Lässt sich rückstandsfrei von Oberflächen entfernen. Präzisionsgeschnitten für Reißfestigkeit und saubere, scharfe Lackkanten.


Nominalwerte

Träger	PET-Folie
Klebemasse	Silikon
Trägerdicke	0,050 mm
Gesamtdicke	0,08 mm
Farbe	Grün (37)
Klebekraft	10,90 N/25 mm
Reißkraft	241 N/25 mm
Bruchdehnung	100%
Temperaturbeständigkeit	+180°C
Längen	66 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 710 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	20 März 2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

IPG® (Intertape®) 6215



Anwendungen

- Hochtemperatur-Abdeckung bei Pulverbeschichtungen und Schutzabdeckungen für Leiterplatten
- Verbindungsarbeiten, die Silikonkleber erfordern
- Autoklav-Flash-Klebeband bei der Metallverklebung und der Herstellung von Verbundwerkstoffen

Eigenschaften

- Hervorragende Lösungsmittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Gute Flexibilität/Anpassungsfähigkeit
- Lässt sich rückstandsfrei entfernen
- Präzisionsschnitt für Reißfestigkeit und saubere, scharfe Lackkanten

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 18° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 03.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com