

## IPG® (Intertape®) MM 149855

IPG® (Intertape®) MM (Mint Mask) 149855 ist ein mintgrünes, gesättigtes Krepppapierabdeckband mit druckempfindlichem Kautschukkleber. Es ist anpassungsfähig und hat gute Klebkraft und Hafteigenschaften. IPG® (Intertape®) MM 149855 lässt sich leicht abwickeln, widersteht dem Abblättern von Farbe, lässt sich gut nass abschleifen und ist sauber und leicht zu entfernen. Es ist sowohl mit wasser- als auch mit lösungsmittelbasierten Lacken kompatibel und bis zu drei Tage lang UV-beständig.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	Krepppapier
<b>Klebmasse</b>	Naturkautschuk/Harz
<b>Gesamtdicke</b>	0,15 mm
<b>Farbe</b>	Mintgrün (81)
<b>Klebekraft</b>	7,60 N/25 mm
<b>Reißkraft</b>	96,20 N/25 mm
<b>Bruchdehnung</b>	10%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+149°C (30 Min.)
<b>Längen</b>	55 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	1498 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Mehr Info</b>	Empfohlenes heißes bis warmes Entfernen, kann aber auch kalt entfernt werden
<b>Stand</b>	27 Mai 2025

## IPG® (Intertape®) MM 149855

### Anwendungen

- Lackierabdeckungen für Kraftfahrzeuge, Lkw, Busse und Schiffe

### Benefits

- Anschmiegsam
- Gute Haft- und Halteeigenschaften
- Sauberes, leichtes Entfernen
- Glattes Abrollen
- Widerstandsfähig gegen Abblättern der Farbe
- Gute Eigenschaften beim Nassschleifen
- Verträglich mit wasser- und lösemittelbasierten Lacken
- UV-beständig bis zu drei Tage

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 16.04.2026