

# **Technisches Produktdatenblatt**

## Saint-Gobain / h-old® 660



Saint-Gobain / h-old® 660 ist eine Polyimid-Folie, die auf einer Seite mit einem hochwertigen Haftkleber aus Silikon beschichtet ist. Entwickelt für elektrische Hochtemperaturanwendungen, bei denen hervorragende dielektrische und mechanische Eigenschaften erforderlich sind. Flammhemmend nach UL 510.

#### **Nominalwerte**

**Träger** Polyimidfolie

**Klebemasse** Silikon

**Trägerdicke** 0,050 mm

Gesamtdicke 0,085 mm

**Isolationsklasse** H 180°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)

**Farbe** Braun (79), Schwarz (04) auf Anfrage

**Klebekraft** 6,25 N/25 mm

**Reißkraft** 187,50 N/25 mm

**Bruchdehnung** 35%

**Durschlagsfestigkeit** 10000 V

Elektrolytische Korrossionswirkung

Rolling Ball Tack < 10 cm

**Temperaturbeständigkeit** +260°C, (kurzfristig)

**Längen** 33 m, Sonderlängen auf Anfrage

**Breiten** 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 640

mm, Sonderbreiten auf Anfrage

**Haltbarkeit** Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.

**Stand** 29 März 2021



Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen materialund umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.













# **Technisches Produktdatenblatt**

# Saint-Gobain / h-old® 660



## **Anwendungen**

- Isolierung von Spulenkörpern, Transformatoren, Motoren, Kondensatoren, Kabelbäumen
- Bestückung von Leiterplatten

#### **Benefits**

- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit
- Flammhemmend nach UL 510
- Gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 31.10.2025













