

Saint-Gobain / h-old® 70AC



Saint-Gobain / h-old® 70AC ist eine Polyimid-Folie, die auf einer Seite mit einem aggressiven, lösungsmittelbeständigen Acryklebstoff beschichtet ist, der auf den meisten Oberflächen hervorragende Haftungseigenschaften bietet. Für elektrische Hochtemperaturanwendungen entwickelt, bei denen eine dünne Träger in Kombination mit hervorragenden dielektrischen Eigenschaften erforderlich ist.

Nominalwerte

Träger	Polyimidfolie
Klebmasse	Acrylat
Trägerdicke	0,025 mm
Gesamtdicke	0,060 mm
Isolationsklasse	F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
Farbe	Braun (79), Grün (37), Grün (37) auf Anfrage -nicht UL-gelistet
Klebekraft	10,00 N/25 mm
Reißkraft	100,00 N/25 mm
Bruchdehnung	35%
Durchschlagspannung	6000 V
Elektrolytische Korrosionswirkung	1
Rolling Ball Tack	< 10 cm
Temperaturbeständigkeit	+180°C, (kurzfristig)
UL-File #	E178430
Längen	33 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 640 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	29 März 2021

Saint-Gobain / h-old® 70AC



Anwendungen

- Isolierung von Spulenkörpern, Transformatoren, Motoren, Kondensatoren, Kabelbäumen
- Kabelindustrie

Benefits

- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Dünn und anpassungsfähig
- Gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 23.11.2024