

## Saint-Gobain / h-old® PT25



Saint-Gobain / h-old® PT25 ist ein PET-Folien/Vlies-Laminat, das auf einer Seite mit einem wärmehärtenden Kautschukkleber beschichtet ist. Geeignet für Isolieren, Halten und Binden in Transformatoren und Motoren.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	PET-Laminat, PET-Folie / Vlies
<b>Klebmasse</b>	Naturkautschuk, wärmehärtend
<b>Trägerdicke</b>	0,090 mm
<b>Gesamtdicke</b>	0,150 mm
<b>Isolationsklasse</b>	B 130°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8)
<b>Farbe</b>	Weiß (08)
<b>Klebekraft</b>	12,50 N/25 mm
<b>Reißkraft</b>	75,00 N/25 mm
<b>Bruchdehnung</b>	45%
<b>Durchschlagspannung</b>	4800 V
<b>Elektrolytische Korrossionswirkung</b>	1
<b>Rolling Ball Tack</b>	< 5 cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+160°C, (kurzfristig)
<b>UL-File #</b>	E178430
<b>Längen</b>	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1280 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Stand</b>	29 März 2021



## Saint-Gobain / h-old® PT25

### Anwendungen

- Isolieren, Halten und Bandagieren in Transformatoren und Motoren.
- Erdung und Zwischenlagen-Isolierung von Elektromotoren, Generatoren, etc.
- Außenumwicklung, Befestigung, Verkabelung und Verankerung von Leitungen für elektrische Transformatoren, Spulen, etc.

### Benefits

- Hohe elektrische Eigenschaften und gute thermische Beständigkeit
- Durchstoßfestigkeit
- Ausgezeichnete Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 23.11.2024