# Saint-Gobain / h-old® PVX30

Saint-Gobain / h-old® PVX30 ist eine glasfaserverstärkte PET-Folie, die auf einer Seite mit einem hochwertigen Acrylatklebstoffsystem beschichtet ist. Entwickelt für Halteanwendungen, bei denen eine hohe Zugfestigkeit in Kombination mit einer guten thermischen und chemischen Widerstandsfähigkeit erforderlich ist.

## Nominalwerte

| | |
|---|---|
| **Träger** | PET-Folie, Glasfäden verstärkt |
| **Klebemasse** | modifiziertes, Acrylat |
| **Trägerdicke** | 0,110 mm |
| **Gesamtdicke** | 0,175 mm |
| **Isolationsklasse** | F 155°C (DIN EN 60085, OANZ2 & OANZ8) |
| **Farbe** | Transparent (00) |
| **Klebekraft** | 15,00 N/25 mm, 9,50 N/25 mm (90°) |
| **Reißkraft** | 950,00 N/25 mm |
| **Bruchdehnung** | 4% |
| **Durschlagsfestigkeit** | 5000 V |
| **Elektrolytische Korrossionswirkung** | 1 |
| **Rolling Ball Tack** | < 10 cm |
| **Temperaturbeständigkeit** | +180°C, (kurzfristig) |
| **UL-File #** | E178430 |
| **Längen** | 50 m, Sonderlängen auf Anfrage |
| **Breiten** | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 980 mm, Sonderbreiten auf Anfrage |
| **Haltbarkeit** | Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden. |
| **Stand** | 29 März 2021 |

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

VOLZ TAPES
**Volz Selbstklebetecknik GmbH**
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

# Saint-Gobain / h-old® PVX30

## Anwendungen

- Für hochbeanspruchte Halte-, Bandierungs-, Bündelungs-, Verankerungs- und Verstärkungsfunktionen
- Außenumwicklung, Befestigung und Verankerung von Leitungen elektrischer Transformatoren, Spulen usw.

## Benefits

- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hervorragend Zugfestigkeit
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel, Öle und Chemikalien

## Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 06.10.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

**Volz Selbstklebetecknik GmbH**
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com