

volzAcrylicFoam 75060 PV1

volzAcrylicFoam 75060 PV1 ist ein Acrylschaumband mit einem modifizierten Acrylklebstoff, das zur Verwendung auf Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie vorgesehen ist. Dank seiner hervorragenden Klebkraft eignet es sich für den Einsatz in der Automobil-, Elektronik- und Bauindustrie. volzAcrylicFoam 75060 PV1 verfügt über eine hohe Anfangsklebkraft und kann auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PP, PS und pulverbeschichteten Kunststoffen verwendet werden.

Nominalwerte

Träger	Acrylschaum
Klebmasse	LSE Acrylat
Gesamtdicke	0,60 mm ($\pm 10\%$)
Farbe	Schwarz (04)
Abdeckung	PE-Folie
Klebkraft	39,23 N/25 mm
Scherkraft	9 kgf/cm ²
Statische Scherfestigkeit	3,23 cm ² /168 h: 1500 g (23°C), 750 g (93°C)
Temperaturbeständigkeit	+90°C, +70°C (langfristig)
Längen	33 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 930 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	13 Oktober 2026

volzAcrylicFoam 75060 PV1

Anwendungen

- Verklebung von Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PP, PS und pulverbeschichteten Kunststoffen
- Anwendungen in der Automobilindustrie, der Elektronikbranche und im Bauwesen.

Benefits

- Sehr gute Haftung
- Hervorragende Anfangsklebkraft

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 21° und 38°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 21°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 17.10.2026