volzElektro 11350 PV7

volzElektro 11350 PV7 ist ein äußerst robustes PET-Klebeband für den Schutz hoch belasteter Oberflächen. Die 100µm starke PET-Folie wiedersteht auch stark punktuelle Belastungen z.B. auf Ablageflächen, Maschinengruppen oder Verpackungsanlagen

Nominalwerte

Träger	PET-Folie
Klebemasse	Acrylat, wärmehärtend
Trägerdicke	0,100 mm, ± 10%
Gesamtdicke	0,130 mm, ± 10%
Farbe	Transparent (00)
Klebekraft	≥ 3,75 N/25 mm
Reißkraft	≥ 400,00 N/25 mm
Bruchdehnung	≥ 80%
Durschlagsfestigkeit	≥ 10000 V
Temperaturbeständigkeit	130°C, 175°C (kurzfristig)
Längen	66 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1105 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	17 November 2021

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzElektro 11350 PV7

Anwendungen

- Schutz vor mechanischen Belastungen (z.B. Zerkratzen beim Transport, durchbohren, Abrieb, einreissen)
- Schützen Oberflächen während der mechanischen Bearbeitung (Bohren, Fräsen, Biegen, Abkanten)

Benefits

- UV- und Witterungsbeständigkeit, Schutz vor Wärme und Ausbleichen
- Partielle Abdeckungen bei Beschichtungsvorgängen

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.10.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com