


## volzElektro 5017




volzElektro 5017 ist ein selbstverschweißendes Isolierklebeband aus Silikongummi. Geignet zum Schützen und Reparieren von Mittelspannungs-Kabelendverschlüssen, und als Schutzschicht gegen fließendes Öl und Fett für imprägnierte Kabelverbindungen. volzElektro 5017 kann auch für eine Vielzahl von Reparaturen im Haushalt verwendet werden, z. B. für Rohrbrüche, Griffe, die Reparatur von ausgefranst Seilen und vieles mehr.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	Selbstverschweißende Silikon
<b>Klebmasse</b>	Silikongummi
<b>Gesamtdicke</b>	0,500 mm
<b>Farbe</b>	Grau (55)
<b>Reißkraft</b>	5 Mpa
<b>Bruchdehnung</b>	350%
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	16 KV/mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-45°C bis 200°C
<b>Längen</b>	11 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	25 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Mehr Info</b>	Volumenwiderstand: $1 \times 10^{12}$ Ohm.m, Erfüllt A-A 59163 (ersetzen die MIL I-468 52 B), Kerndurchmesser: 25mm
<b>Stand</b>	27 September 2024

## volzElektro 5017



### Anwendungen

- Schützen und Reparieren von Mittelspannungs-Kabelendverschlüssen
- Schutzschicht gegen fließendes Öl und Fett für imprägnierte Kabelverbindungen
- Vielzahl von Reparaturen im Haushalt verwendet werden, z. B. für Rohrbrüche, Griffe, die Reparatur von ausgefranst Seilen und vieles mehr

### Benefits

- Hervorragender Schutz gegen Fett und Öl
- Sehr gute Resistenz gegen elektrische Funkenbildung und Erosion in Mittelspannungs-Kabelendverschlüssen
- Bildet eine thermische Reserveisolierung bei Flammenaussetzung
- Hohe Wasser- und Feuchtigkeitsresistenz
- Einsatz möglich bei extrem niedrigen Temperaturen

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.10.2024