volzFilament 5074 PV2

volzFilament5074 PV2 ist ein universell einsetzbares, leichtes Monofilband, das sich zum Verstärken, Bündeln, Palettieren und Verpacken eignet. Das Band besteht aus einem glasfaserverstärkten BOPP-Monofilament und einem transparenten Klebstoff aus synthetischem Kautschuk und Kohlenwasserstoffharzen.

Nominalwerte

Träger	Glasfaser-Monofilament verstärktes BOPP-Folie
Klebemasse	Transparenter Hotmelt Synthetischer Kautschuk
Trägerdicke	0,025 mm
Gesamtdicke	0,120 mm
Farbe	Transparent (00)
Klebekraft	25,00 N/25 mm
Reißkraft	475,00 N/25 mm
Bruchdehnung	6%
Längen	50 m, 3600 m, Sonderbreiten auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1350 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	26 März 2025

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFilament 5074 PV2

Anwendungen

- Verstärkung, Bündelung, Palettierung und Verpackung

Eigenschaften

- Hervorragende Klebkraft und hohe Anfangsklebkraft

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 15° und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% +/- 30% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 15°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 23.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com