volzFix 9067 PV6

volzFix 9067 PV6 ist ein doppelseitiges Klebeband aus Polyesterfolie mit einem modifizierten Acrylklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Es verfügt über eine sehr gute Anfangshaftung, sehr gute Adhäsion und Klebkraft. volzFix 9067 PV6 weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Einflussfaktoren wie Licht, Wärme und Feuchtigkeit auf.

Nominalwerte

Träger	PET-Folie
Klebemasse	modifiziertes, Lösemittel Acrylat
Trägerdicke	0,012 mm
Gesamtdicke	0,160 mm
Farbe	Transparent (00)
Abdeckung	rote, MOPP-Folie
Klebekraft	≥ 18,75 N/25 mm
Scherkraft	≥ 100 h
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +100°C
Längen	50 m, Sonderlängen auf Anfrage
Breiten	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1240 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
Haltbarkeit	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
Stand	28 Januar 2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com

volzFix 9067 PV6

Anwendungen

- Weit verbreitet in der Membranschalter- und Elektroindustrie (z. B. Smartphones)
- Modularer Aufbau
- Befestigung von Mikrofongewebe, LCD-Reflexionsfolie usw.

Eigenschaften

- Hervorragende Anfangshaftung
- Sehr gute Klebkraft und Haltekraft
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie Licht, Wärme und Feuchtigkeit
- Sichere Verklebung auf hochenergetischen Oberflächen
- Gute Stanzbarkeit

Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 23° und 28°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 23°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 22.11.2026

Die technischen Daten unserer Produkte geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor dem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie auch die für Klebebänder üblichen Verarbeitungshinweise, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden.

Volz Selbstklebetecknik GmbH
Fischerinsel 3
DE-79227 Schallstadt
Fon: +49 (0)7664 50500-0
Fax: +49 (0)7664 50500-50
info@volztapes.com
www.volztapes.com