

## volzFix 9076P



volzMount 9076P ist ein doppelseitig klebendes Klebeband aus Polyurethanschaum, der mit Acrylatkleber beschichtet ist. Der geschlossenzellige Schaum bietet durch das hohe Raumgewicht eine geringe Komprimierbarkeit und dennoch eine gute Ausgleichsfähigkeit bei unebenen und rauen Oberflächen.

### Nominalwerte

<b>Träger</b>	PU-Schaum
<b>Klebmasse</b>	Acrylat
<b>Gesamtdicke</b>	0,400 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz (04)
<b>Abdeckung</b>	weißes, Silikonpapier
<b>Klebekraft</b>	16,00 N/25 mm
<b>Reißkraft</b>	220 N/cm <sup>2</sup>
<b>Bruchdehnung</b>	350%
<b>Scherkraft</b>	150 h (+70°C, 0,2 Kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Statische Scherfestigkeit</b>	500 h (0,32 Kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40°C bis +120°C, +10°C bis +40°C (Anwendungstemperatur)
<b>Längen</b>	60 m, Sonderlängen auf Anfrage
<b>Breiten</b>	6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm, 1200 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
<b>Haltbarkeit</b>	Kann mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur gelagert werden.
<b>Stand</b>	12 August 2024

## volzFix 9076P



### Anwendungen

- Kleben von Zierleisten, Emblemen und Schriftzügen in der Automobilindustrie
- Kleben von LED-Beleuchtungssystemen
- Bonden von Komponenten für elektronische intelligente Geräte
- Zur Verhinderung elektrolytischer Korrosion
- Das Material wird speziell bei hochtemperaturbedingten Verklebungen eingesetzt, bei denen ein Schaumstoffträger notwendig ist.

### Benefits

- Starker, dünner und flexibler Schaumstoff, behält beim Stanzen seine Maße und Form / saubere Verwendung
- Vorbestimmter Maßdichtstoff vermindert Abfall
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Hohe UV-Beständigkeit
- Papiertrennfolie vermindert Maßänderung während des Auftrags
- Gute Resistenz gegen Säuren und Laugen
- Mindestkompression von 20% für Wasserabdichtung

### Lagerung

Die Rollen sollten in Ihrer Verpackung vor Licht geschützt bei einer Temperatur zwischen 19° und 21°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bei Gebrauch eines Klebebandes, das unter 19°C gelagert wird, ist es empfehlenswert das Band 24 Stunden bei Raumtemperatur aufzubewahren, damit es seine charakteristischen Eigenschaften wiedererlangt.

Druckdatum: 19.04.2025